

คุณสมบัติซีเมนต์นอนซริงค์เกราทผสมซีเมนต์มอร์ตาร์

PROPERTIES CEMENT NON-SHRINK GROUT CONTAINING CEMENT MORTAR

พัชร อ่อนพรม^{1*}, พันธวิช แทนประสิทธิ์², เลิศศักดิ์ ใจบุญ³, วินัย ชัยเพชร⁴ภาคภูมิ กลั่นไพร⁵, โชคทวี ธรรมศร⁶ และ จิระเดช ละครร⁷Patchara Onprom^{1*}, Pantawit Tanprasit², Ledsak Jaiboon³, Vinai Chaiphet⁴,
Phakphoom Krunphairee⁵, Chocktawee Trummasorn⁶ and Jiradech Lakornrum⁷¹²³⁴⁵สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัดหนองคาย 43000¹²³⁴⁵Field of Civil Technology, Nongkhai Technical College, Institute of Vocational Education Northeastern Region :1,
Nongkhai, 43000

Received : 2021-05-30 Revised : 2021-06-09 Accepted : 2021-06-10

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติด้านกำลังรับแรงอัด ความหนาแน่น และอัตราการดูดซึมน้ำที่อายุ 7, 14, และ 28 วัน ของซีเมนต์นอนซริงค์เกราทผสมซีเมนต์มอร์ตาร์ โดยใช้ซีเมนต์มอร์ตาร์ที่มีอัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ต่อทราย เท่ากับ 1:1 และ 1:1.5 และใช้อัตราส่วนระหว่างน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.3 และ 0.4 แทนที่ซีเมนต์นอนซริงค์เกราทในอัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40, และ 50 โดยปริมาตร ผลการทดสอบพบว่า อัตราส่วนซีเมนต์มอร์ตาร์ 1:1 และ 1:1.5 ที่ใช้แทนที่ซีเมนต์นอนซริงค์เกราทร้อยละ 10 โดยปริมาตร เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด โดยมีกำลังรับแรงอัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าความหนาแน่นและอัตราการดูดซึมน้ำใกล้เคียงกันกับซีเมนต์นอนซริงค์เกราทที่ไม่มีซีเมนต์มอร์ตาร์ในอัตราส่วนผสม นอกจากนี้ซีเมนต์มอร์ตาร์มีราคาวัสดุถูกกว่าซีเมนต์นอนซริงค์เกราท

จากผลการทดลองสรุปได้ว่า สามารถใช้ซีเมนต์มอร์ตาร์แทนที่ซีเมนต์นอนซริงค์เกราทในปริมาณที่เหมาะสมได้

คำสำคัญ : ซีเมนต์นอนซริงค์เกราท, ซีเมนต์มอร์ตาร์, กำลังรับแรงอัด

Abstract

This project aims to study the compressive strength, density and water absorption properties of cement non-shrink grout containing cement mortar at the age of 7, 14, and 28 days. The cement mortar is a mixture of cement to the sand ratio of 1:1 and 1:1.5 and use the water - cement ratio at 0.3 and 0.4 instead of cement non-shrink grout at 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, and 50% by volume. The results showed that the use of cement mortar at 1:1 and 1:1.5 instead of cement non-shrink grout at 10% by volume, the compressive strength increase while density and water absorption comparable to that of cement non-shrink grout without cement mortar in mixture. In addition, the cement mortar has a lower cost of materials than the cement non-shrink grout.

From the experimental results, it can be concluded that the cement mortar be

*พัชร อ่อนพรม

E-mail : Civilman2517@gmail.com

replaced cement non - shrink grout with optimum content.

Keywords : cement non-shrink grout, cement mortar, compressive strength

1. บทนำ

ปัจจุบันประเทศไทยมีการก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยในการก่อสร้างโครงสร้างอาคารนิยมใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุหลักสำหรับงานคอนกรีต แต่กลับมีปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น แนวโน้มที่จะแตกร้าวของโครงสร้างอาคาร รอยร้าวบนคาน รอยร้าวแนวเฉียงกลางผนัง รอยร้าวบนเสา และรอยร้าวบริเวณรอยต่อของส่วนต่อเติมหลุดร่อนในภายหลัง [1] โดยวัสดุที่กำลังเป็นที่นิยมและเริ่มนำมาใช้ในการซ่อมแซมอาคารได้แก่ “ปูนนอนซิงค์” (Non-Shrink) ที่สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 500-700 กก./ตร.ซม.

ซีเมนต์เกร้าท์ (Cement Grout) หรือที่ช่างที่ทำงานก่อสร้างอาคารทั่ว ๆ ไปเรียกว่า นอนซิงค์เกร้าท์ (Non-Shrink Grout) เป็นปูนซีเมนต์ประเภทหนึ่งที่ได้รับการทดสอบว่าเมื่อใช้งานแล้วไม่หดตัว จึงได้ถูกนำมาใช้สำหรับซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตทั้งพื้น เสา คาน หรือฐานคอนกรีตที่ต้องรับแรงอัดมาก ๆ ซึ่งปูนซีเมนต์ทั่วไปไม่สามารถรับน้ำหนักได้หรือกรณีทีแก่แบบแล้วเสาหรือคาน มีผิวที่ไม่เรียบร้อย ก็สามารถใช้ซีเมนต์นอนซิงค์เกร้าท์ในการซ่อมแซมเก็บงานได้ โดยซีเมนต์นอนซิงค์เกร้าท์มีหลายชนิด และมีราคาแพงกว่าปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป [2]

ซีเมนต์มอร์ตาร์ (Mortar Cement) หรือเรียกได้อีกชื่อว่า “ปูนทราย” เป็นส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ ทราย และ น้ำ ในบางกรณีอาจผสมน้ำยาผสมคอนกรีต ประเภทลดปริมาณน้ำที่ใช้ในส่วนผสมและหน่วงการก่อตัว โดยมาตรฐาน ASTM C 494 มอร์ตาร์ ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ โดยสามารถจำแนกได้เป็นทั้งหมด 4 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ ซีเมนต์มอร์ตาร์งานฉาบ, ซีเมนต์มอร์ตาร์งานก่อ, ซีเมนต์มอร์ตาร์งานเท และ

ซีเมนต์มอร์ตาร์งานซ่อม ที่ไม่ต้องการกำลังอัดมาก โดยซีเมนต์มอร์ตาร์สำหรับงานซ่อมทั่วไป ใช้ซ่อมงานโครงสร้างได้ เช่น เสา ผนัง คาน ซ่อมแซมได้ที่มีความหนา 3-40 มม. ยึดเกาะดีใช้ได้ทั้งแนวราบ รับแรงอัดได้สูงกว่า 500 ksc ปัจจุบันมีให้เลือกตามปริมาณซีเมนต์มอร์ตาร์ในส่วนผสมตั้งแต่ 300 กก. จนถึง 450 กก. ที่ค่าการยุบตัว 5.0 -10.0 ซม. [3]

จากที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะใช้ซีเมนต์มอร์ตาร์ซึ่งมีราคาต่อหน่วยถูกกว่าซีเมนต์นอนซิงค์เกร้าท์ มาแทนที่ซีเมนต์นอนซิงค์เกร้าท์บางส่วนเพื่อเป็นการลดต้นทุนต่อหน่วยการใช้งาน อีกทั้งสามารถนำไปใช้กับงานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารที่ไม่ต้องการรับกำลังสูง

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อทดสอบคุณสมบัติด้านกำลังรับแรงอัด ความหนาแน่น อัตราการดูดซึมน้ำ และเปรียบเทียบราคาวัสดุของการใช้ซีเมนต์นอนซิงค์เกร้าท์กับซีเมนต์นอนซิงค์เกร้าท์ผสมซีเมนต์มอร์ตาร์ในปริมาณที่เหมาะสม

3. ขอบเขตการศึกษา

3.1 ศึกษาคุณสมบัติกำลังรับแรงอัด ความหนาแน่น และอัตราการดูดซึมน้ำที่อายุ 7, 14, และ 28 วัน

3.2 ศึกษาการเปรียบเทียบราคาซีเมนต์นอนซิงค์เกร้าท์ และซีเมนต์มอร์ตาร์

3.3 ใช้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์นอนซิงค์เกร้าท์เท่ากับ 0.12 ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต

3.4 ใช้ซีเมนต์มอร์ตาร์ที่มีส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ต่อทราย เท่ากับ 1:1 และ 1:1.5 กับอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.3 และ 0.4 แทนที่ซีเมนต์นอนซิงค์เกร้าท์ในอัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40, และ 50 โดยปริมาตร โดยอัตราส่วนผสม ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสม

Mix	NS (g)	MT (1:1)		MT (1:1.5)		W (g)		W (g) for NS
		OPC	SA	OPC	SA	W/C = 0.3	W/C = 0.4	
100 NS : 0 MT	4000	-	-	-	-	-	-	480
90 NS : 10 MT	600	200	200	-	-	60	-	432
90 NS : 10 MT	3600	200	200	-	-	-	80	432
90 NS : 10 MT	3600	-	-	160	240	48	-	432
90 NS : 10 MT	3600	-	-	160	240	-	64	432
80 NS : 20 MT	3200	400	400	-	-	180	-	384
80 NS : 20 MT	3200	400	400	-	-	-	160	384
80 NS : 20 MT	3200	-	-	320	480	96	-	384
80 NS : 20 MT	3200	-	-	320	480	-	128	384
70 NS : 30 MT	2800	600	600	-	-	180	-	336
70 NS : 30 MT	2800	600	600	-	-	-	240	336
70 NS : 30 MT	2800	-	-	480	720	144	-	336
70 NS : 30 MT	2800	-	-	480	720	-	192	336
60 NS : 40 MT	2400	800	800	-	-	240	-	288
60 NS : 40 MT	2400	800	800	-	-	-	320	288
60 NS : 40 MT	2400	-	-	640	960	192	-	288
60 NS : 40 MT	2400	-	-	640	960	-	256	288
50 NS : 50 MT	2000	1000	1000	-	-	300	-	240
50 NS : 50 MT	2000	1000	1000	-	-	-	400	240
50 NS : 50 MT	2000	-	-	800	1200	240	-	240
50 NS : 50 MT	2000	-	-	800	1200	-	320	240

สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานวิจัย

OPC (Ordinary Portland Cement Type 1) หมายถึง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
W/C (Water/Cement) หมายถึง อัตราส่วนผสมระหว่างน้ำต่อซีเมนต์

ตัวอย่างการอ่านสัญลักษณ์

90 NS 10 MT หมายถึง อัตราส่วนผสมที่ใช้ซีเมนต์นอนซริงค์เกราทร้อยละ 90 และใช้ซีเมนต์มอร์ตาร์แทนที่ซีเมนต์นอนซริงค์เกราทในอัตราส่วนร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก

4. วิธีดำเนินการศึกษา

4.1 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง

4.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 (Ordinary Portland cement type 1)

4.1.2 ปูนนอนซริงค์เกราทชนิดไม่หดตัว

4.1.3 ทรายแม่น้ำในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

4.1.4 ใช้น้ำประปาสำหรับหล่อตัวอย่าง

ซีเมนต์นอนซริงค์เกราทผสมซีเมนต์มอร์ตาร์

4.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

4.2.1 เครื่องผสมซีเมนต์มอร์ตาร์แบบใบพาย

4.2.2 แบบหล่อเหล็กขนาด 5x5x5 ซม.3

4.2.3 เครื่องชั่งดิจิตอล

4.2.4 เครื่องทดสอบกำลังรับแรงอัดของ

คอนกรีต

4.3 การทดสอบ

4.3.1 ทดสอบกำลังอัด การทดสอบกำลังอัดตามมาตรฐาน American Society for Testing Materials C 109 (1997 C:71-75) [4] ทดสอบกำลังอัดของซีเมนต์นอนซริงค์เกราทผสมซีเมนต์มอร์ตาร์ ที่อายุ 7, 14, และ 28 วัน โดยใช้ตัวอย่าง ขนาด 5x5x5 ซม.3 สามารถหาลงรับแรงอัดของตัวอย่างทดสอบได้จากสมการที่ (1)

$$F = \frac{P}{A} \quad (1)$$

เมื่อ F คือ กำลังรับแรงอัด (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)

P คือ แรงกระทำสูงสุดบนตัวอย่าง (กิโลกรัม)

A คือ พื้นที่หน้าตัดรับแรงอัด (ตารางเซนติเมตร)

4.3.2 การหาค่าความหนาแน่น คำนวณหาค่าความหนาแน่นจากมวลรวมต่อปริมาตรของตัวอย่างทดสอบ จำนวน 3 ตัวอย่าง จากสมการที่ (2)

$$P = \frac{m}{V} \quad (2)$$

เมื่อ P คือ ความหนาแน่น (กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

M คือ มวลรวมตัวอย่างการทดสอบ (กิโลกรัม)

V คือ ปริมาตรของตัวอย่างทดสอบ (ลูกบาศก์เมตร)

4.3.3 อัตราการดูดซึมน้ำ การคำนวณหาค่าร้อยละของการดูดซึมน้ำโดยใช้สูตรการคำนวณตามสมการที่ (3)

$$\text{การดูดซึมน้ำ(ร้อยละ)} = \frac{Ww - Wd}{Wd} \times 100 \quad (3)$$

เมื่อ Ww คือ น้ำหนักตัวอย่างทดสอบเปียก (กรัม)

Wd คือ น้ำหนักตัวอย่างทดสอบแห้ง (กรัม)

4.3.4 เปรียบเทียบราคาวัสดุ เปรียบเทียบราคาวัสดุซีเมนต์นอนซริงค์เกร้าท์กับซีเมนต์มอร์ตาร์ที่อัตราส่วนผสม 1:1 และ 1:1.5

5. ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล

5.1 กำลังรับแรงอัด

ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดที่อายุ 7, 14, และ 28 วัน ดังแสดงในรูปที่ 1 ถึง รูปที่ 4 พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อกำลังรับแรงอัด ของซีเมนต์นอนซริงค์เกร้าท์ผสมซีเมนต์มอร์ตาร์ ดังต่อไปนี้

5.1.1 อัตราส่วนผสมของซีเมนต์มอร์ตาร์

จากผลการทดลองในรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 4 พบว่า การใช้ซีเมนต์มอร์ตาร์ในอัตราส่วน 1:1 และ 1:1.5 แทนที่ซีเมนต์นอนซริงค์เกร้าท์บางส่วนส่งผลให้กำลังรับแรงอัดของก้อนตัวอย่างในทุกช่วงอายุของการทดสอบมีค่าใกล้เคียงกันกับซีเมนต์นอนซริงค์เกร้าท์ที่ไม่มีซีเมนต์มอร์ตาร์ในอัตราส่วนผสม

5.1.2 อายุของตัวอย่างทดสอบ

จากผลการทดลองในรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 4 พบว่า ซีเมนต์นอนซริงค์เกร้าท์ และ ซีเมนต์นอนซริงค์เกร้าท์ผสมซีเมนต์มอร์ตาร์ มีกำลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้นตามอายุทดสอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติปกติของวัสดุประเภทคอนกรีต


5.1.3 ปริมาณน้ำต่อซีเมนต์

จากผลการทดลองพบว่า ปริมาณน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่าเท่ากับ 0.3 และ 0.4 มีผลกระทบน้อยมากต่อการเปลี่ยนแปลงกำลังรับแรงอัดของซีเมนต์นอนซริงค์เกร้าท์ที่ผสมซีเมนต์มอร์ตาร์ในอัตราส่วน 1:1 ดังแสดงในรูปที่ 1 และ รูปที่ 2 ในขณะที่ ซีเมนต์นอนซริงค์เกร้าท์ที่ผสมซีเมนต์มอร์ตาร์ในอัตราส่วน 1:1.5กับปริมาณน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.3 ค่ากำลังรับแรงอัดมีแนวโน้มสูงกว่า ซีเมนต์นอนซริงค์เกร้าท์ผสมซีเมนต์มอร์ตาร์ในอัตราส่วน 1:1.5 กับ


ปริมาณน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.4 ดังแสดงในรูปที่ 3 และ รูปที่ 4

5.1.4 การแทนที่ซีเมนต์นอนซริงค์เกร้าท์ด้วยซีเมนต์มอร์ตาร์


จากผลการทดลองในรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 3 พบว่า การแทนที่ซีเมนต์นอนซริงค์เกร้าท์ด้วยซีเมนต์มอร์ตาร์ (อัตราส่วนซีเมนต์มอร์ตาร์ เท่ากับ 1:1 และ 1:1.5) ในปริมาณร้อยละ 10 โดยปริมาตร ส่งผลให้กำลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้น ในขณะที่การแทนที่ร้อยละ 20-40 ส่งผลให้กำลังอัดมีแนวโน้มลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับซีเมนต์นอนซริงค์เกร้าท์ที่ไม่มีซีเมนต์มอร์ตาร์ในอัตราส่วนผสม




รูปที่ 1 กำลังรับแรงอัด (ซีเมนต์มอร์ตาร์ เท่ากับ 1:1 และ w/c เท่ากับ 0.30)




รูปที่ 2 กำลังรับแรงอัด (ซีเมนต์มอร์ตาร์ เท่ากับ 1:1 และ w/c เท่ากับ 0.40)




รูปที่ 3 กำลังรับแรงอัด (ซีเมนต์มอร์ตาร์ เท่ากับ 1:1.5 และ w/c เท่ากับ 0.30)



รูปที่ 6 ความหนาแน่น (ซีเมนต์มอร์ตาร์ เท่ากับ 1:1 และ w/c เท่ากับ 0.40)




รูปที่ 4 กำลังรับแรงอัด (ซีเมนต์มอร์ตาร์ เท่ากับ 1:1.5 และ w/c เท่ากับ 0.40)




รูปที่ 7 ความหนาแน่น (ซีเมนต์มอร์ตาร์ เท่ากับ 1:1.5 และ w/c เท่ากับ 0.30)

5.2 ความหนาแน่น

ผลการทดสอบความหนาแน่นซีเมนต์นอนซริงเกร้าท์ และ ซีเมนต์นอนซริงเกร้าท์ผสมซีเมนต์มอร์ตาร์ ที่อายุ 7, 14, และ 28 วัน ดังแสดงในรูปที่ 5 ถึง รูปที่ 8 พบว่า อัตราส่วนผสมซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ใช้แทนที่ซีเมนต์นอนซริงเกร้าท์ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ และอายุทดสอบ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความหนาแน่นเพียงเล็กน้อย



รูปที่ 5 ความหนาแน่น (ซีเมนต์มอร์ตาร์ เท่ากับ 1:1 และ w/c เท่ากับ 0.30)



รูปที่ 8 ความหนาแน่น (ซีเมนต์มอร์ตาร์ เท่ากับ 1:1.5 และ w/c เท่ากับ 0.40)

5.3 อัตราการดูดซึมน้ำ


ผลการทดสอบอัตราการดูดซึมน้ำที่อายุ 7, 14, และ 28 วัน ดังแสดงในรูปที่ 9 ถึง รูปที่ 12 มีปัจจัยที่ส่งผลต่อกำลังรับแรงอัด ดังต่อไปนี้

5.3.1 อัตราส่วนผสมซีเมนต์มอร์ต้า จากรูปที่ 9 ถึง รูปที่ 12 พบว่า ซีเมนต์นอนซริงเกร้าท์ผสมซีเมนต์มอร์ต้าในอัตราส่วน เท่ากับ 1:1.5 มีแนวโน้มให้ค่าอัตราการดูดซึมน้ำน้อยกว่าซีเมนต์นอนซริงเกร้าท์ผสมซีเมนต์มอร์ต้าในอัตราส่วน เท่ากับ 1:1


5.3.2 อายุของตัวอย่างทดสอบ จากรูปที่ 9 ถึง รูปที่ 12 พบว่า เมื่ออายุของตัวอย่างทดสอบเพิ่มขึ้น อัตราการดูดซึมน้ำของซีเมนต์นอนซริงเกร้าท์ และ ซีเมนต์นอนซริงเกร้าท์ผสมซีเมนต์มอร์ต้า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องน้ำจะถูกทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ ในขณะที่บางส่วนจะระเหยส่งผลให้มีรูพรองเพิ่มขึ้นในเนื้อวัสดุ

5.3.3 ปริมาณน้ำต่อซีเมนต์ จากรูปที่ 9 ถึง รูปที่ 12 พบว่า ซีเมนต์นอนซริงเกร้าท์ผสมซีเมนต์มอร์ต้า ที่ใช้ปริมาณน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.3 มีแนวโน้มของค่าอัตราการดูดซึมน้ำสูงกว่าซีเมนต์นอนซริงเกร้าท์ผสมซีเมนต์มอร์ต้าที่ใช้ปริมาณน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.4


5.3.4 การแทนที่ซีเมนต์นอนซริงเกร้าท์ด้วยซีเมนต์มอร์ต้า การแทนที่ซีเมนต์นอนซริงเกร้าท์ด้วยซีเมนต์มอร์ต้า ร้อยละ 10 โดยปริมาตร (สำหรับอัตราส่วนผสมเท่ากับ 1:1 และ 1:1.5) มีค่าการดูดซึมน้ำน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบกำลังรับแรงอัด และความหนาแน่นที่ผ่านมา




รูปที่ 9 อัตราการดูดซึมน้ำ (ซีเมนต์มอร์ต้า เท่ากับ 1:1 และ w/c เท่ากับ 0.30)



รูปที่ 10 อัตราการดูดซึมน้ำ (ซีเมนต์มอร์ต้า เท่ากับ 1:1 และ w/c เท่ากับ 0.40)



รูปที่ 11 อัตราการดูดซึมน้ำ (ซีเมนต์มอร์ต้า เท่ากับ 1:1.5 และ w/c เท่ากับ 0.30)



รูปที่ 12 อัตราการดูดซึมน้ำ (ซีเมนต์มอร์ต้า เท่ากับ 1:1.5 และ w/c เท่ากับ 0.40)

5.4 อัตราส่วนที่เหมาะสม

คณะผู้วิจัยได้พิจารณาจากผลการทดสอบที่ผ่านมา เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ซีเมนต์มอร์ต้าแทนที่ซีเมนต์นอนซริงเกร้าท์บางส่วน

โดยพบว่า อัตราส่วนซีเมนต์มอร์ตาร์ เท่ากับ 1:1 และ 1:1.5 ที่ใช้แทนที่ซีเมนต์นอนซริงค์-

-เกราทในอัตราส่วนร้อยละ 10 โดยปริมาตร เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด โดยกำลังรับแรงอัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าความหนาแน่นและอัตราการดูดซึมน้ำใกล้เคียงกันกับซีเมนต์นอนซริงค์เกราทที่ไม่มีซีเมนต์มอร์ตาร์ในอัตราส่วนผสม

5.5 เปรียบเทียบราคาวัสดุ

ผลการเปรียบเทียบราคาวัสดุของซีเมนต์นอนซริงค์เกราทกับซีเมนต์มอร์ตาร์ โดยคิดราคาจากวัสดุที่นำมาใช้จริงในการทดลองครั้งนี้ ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่า ซีเมนต์มอร์ตาร์ที่อัตราส่วน 1: 1 และ 1: 1.5 มีราคาเท่ากับ 2.50 และ 2.75 บาท/กิโลกรัม ตามลำดับ ซึ่งถูกกว่าซีเมนต์นอนซริงค์เกราทที่มีราคา เท่ากับ 20 บาท/กิโลกรัม ดังนั้น จากผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถประมาณราคาวัสดุสำหรับการใช้ซีเมนต์มอร์ตาร์ในอัตราส่วนเท่ากับ 1: 1 แทนที่ซีเมนต์นอนซริงค์เกราทในอัตราส่วนร้อยละ 10 โดยปริมาตร จะสามารถลดต้นทุนวัสดุเท่ากับ 3,500 บาท/ลูกบาศก์เมตร

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบราคาวัสดุ

วัสดุ	ราคา (บาท/กิโลกรัม)
ซีเมนต์นอนซริงค์เกราท	20.00
ซีเมนต์มอร์ตาร์ (1:1)	2.50
ซีเมนต์มอร์ตาร์ (1:1.5)	2.75

อ้างอิงราคาจาก www.lertwasin.com ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564

6. สรุปผลการทดลอง

จากการศึกษาการใช้ซีเมนต์มอร์ตาร์แทนที่ซีเมนต์นอนซริงค์เกราทบางส่วนในอัตราส่วนผสม สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้

6.1 การใช้ซีเมนต์มอร์ตาร์ในอัตราส่วน 1:1 และ 1:1.5 แทนที่ซีเมนต์นอนซริงค์เกราท ในอัตราส่วนร้อยละ

10 โดยปริมาตร ร่วมกับปริมาณน้ำต่อซีเมนต์ เท่ากับ 0.3 ส่งผลให้กำลังรับแรงอัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความหนาแน่นและอัตราการดูดซึมน้ำใกล้เคียงกันกับซีเมนต์นอนซริงค์เกราทที่ไม่มีซีเมนต์มอร์ตาร์ในอัตราส่วนผสม

6.2 ซีเมนต์มอร์ตาร์ในอัตราส่วน 1:1 และ 1:1.5 มีราคาวัสดุถูกกว่าซีเมนต์นอนซริงค์เกราท

6.3 สามารถใช้ซีเมนต์มอร์ตาร์แทนที่ซีเมนต์นอนซริงค์เกราทบางส่วนในปริมาณที่เหมาะสมได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติกำลังรับแรงอัด ความหนาแน่น และอัตราการดูดซึมน้ำ โดยที่ซีเมนต์มอร์ตาร์มีราคาต้นทุนวัสดุต่ำกว่าซีเมนต์นอนซริงค์เกราท

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ และเครื่องมือสำหรับงานวิจัยในครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง

- [1] Enterprise construction and engineering, การวิบัติของโครงสร้าง, 2563, [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564]. จาก <https://www.enterprise.com>
- [2] บริษัทเลิศวสิน, ปูนนอนซริงค์เกราท, 2556, [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564]. จาก <https://www.lertwasin.com>
- [3] Onestockhome, ปูนมอร์ตาร์, 2562, [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อ 19 มีนาคม 2564]. จาก <https://www.onestockhome.com>
- [4] ASTM C 109. 1997. Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortar. ASTM Book of Standard. 4(1): 71-75.